



www.daltek.cz
+420 585 236 011
daltek@daltek.cz

SÍDLO FIRMY - PRAHA
Sokolská č.p.1792/52
120 00 Praha Nové město

Zkratka	Druh provedení	Vzhled povrchu	Poznámka
C1	tvářené za tepla, tepelně zpracované 1), odokujené	kovově čistý	
C2	tvářené za tepla, tepelně zpracované 1), mořené		
f	mechanicky nebo chemicky odokujené, tvářené za studena, bez tepelného zpracování	kovově lesklý (v důsledku tváření) podstatně hladší než v provedení C1 a C2	tvářením se za studena bez konečného tep. zpracování se zejména u trubek s austenitickou strukturou mění vlastnosti podle stupně přetváření
g	tvářené za studena, tepelně zpracované, neodokujené	zokujený	je vhodné jen pro takové součásti, které po dokončení jsou odokujeny nebo opracovány
h	tvářené za studena, tepelně zpracované a mořené	kovově lesklý, mořený, hladší než v provedení C2	
m	tvářené za studena a tepelně zpracované bez tvorby okují	kovově lesklý, mořený, hladší než v provedení C2	
n2	následně za studena přetvářené (vyleštěné tažením), tepelně zpr. bez tvorby okují	kovově lesklý, mořený, hladší než provedení h nebo m	zvláště vhodné k broušení a leštění
o	broušení	kovově lesklý - broušený, způsob a stupeň broušení musí být sjednán při objednávce	výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2
p	leštění	kovově lesklý - leštěný, jakost a způsob leštění musí být sjednán při objednávce	výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2